

KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs

0

- > nagy szilárdságú
- > flexibilis
- > univerzálisan használható



Terméktulajdonságok

Cementbázisú, poralakú, flexibilis, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, műanyag adalékokkal erősen javított, hidraulikusan kötő, vékonygázazású ragasztóhabarcs.

Alkalmazhatóság

Kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, homlokzati klinkerlapok, gresslapok szokásos építőipari alapfelületekre történő ragasztására bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas nagyobb mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre (belső kő szigetelésekre, PD 1K Profi Vastagfóliára és Hydro Basic 2 K vastagfóliára, fűtött alapfelületekre, teraszokra, erkélyekre, medencékbe). Alkalmas meglévő burkolatra -csempét csempére- történő ragasztásra is.

Termékadatok

Kiszerezés:

25 kg papírszak 54 zsák / 1350 kg / raklap

Tárolás:

Száraz helyen, fa raklapon, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

Műszaki adatok

Vízigény	kb. 0,32 l/kg (=0,32 %)
Fazékidő	kb. 4 óra
Nyitottidő	kb. 30 perc
Korrigálhatóság	kb. 5 perc
max.	5 mm
Rétegvastagság	

Anyagszükséglet:

kb. 3 kg/m², burkolólap hátlapjától függően

Fogazat (mm)	4	6	8	10	kerekített fogazat
Anyagigény kb.	1,6	2,0	2,5	3,0	4,5 kg/m ²

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

MSZ EN 12004 szerint C2 TE

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lassú fordulátú elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműves kanál, szivacs. A fogazott glettvas fogazatmérete a burkolatnak megfelelő legyen.

Alapfelület:

Az alapfelületnek szilárdnak, pormentesnek, száraznak, festék- és leválasztószer mentesnek, olaj és zsírmentesnek kell lennie, az érvényes előírásoknak megfelelően.

Megfelel:

Minden, építőiparban szokásos alapfelületre, pl. betonra, esztrichre, kőműves szerkezetekre, vakolatra, gipszkartonra, gipsz építőelemekre, anhidrit-esztrichre.

Nem megfelelő:

Fára, fémre, műanyagra és minden olyan alapfelületre, melynek zsugorodása még nem fejeződött be.

Keverés:

Egy tiszta edénybe a kimért keverővízhez adagoljuk a csemperagasztót, és a lassú fordulátú keverőgéppel csomómentes, homogén masszává keverjük az anyagot. Keverési idő kb. 3 perc.

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Keverési arány:

kb. 8,0 liter víz (megfelel kb. 0,32 l/kg)
minden 25 kg Murexin KMG 45 Univerzál
ragasztóhabarcshoz.

minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismernek feltüntetünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezéssel kapcsolatban sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

Feldolgozás:

Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a csemperagasztót a 45 - 60° -ban megdöntött fogazott glettvasal egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a még nedves felületre és a burkolólapokat a ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el. A ragasztós éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. A lapok beágyazódásának mértéke beltérben legalább 65 %-os, kültérben legalább 90 %-os legyen.

Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges. (Buttering Floating)
Kültérben a burkolatot min. 1 %-os lejtéssel kell kialakítani. Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás javasolt.

Utókezelés:

Az elkészült burkolatot kb. 24-48 óráig védjük a mechanikai terheléstől. (Ne járkáljunk rajta!)

Rendszerkiegészítő termékek

Felületjavítás, kiegyenlítés:

Murexin **AM 20** Kiegyenlítőhabarcs
Murexin **ST 12** Aljzatkiegyenlítő
Murexin **ST 25** Standard Aljzatkiegyenlítő
Murexin **OS 50** Objekt Plus aljzatkiegyenlítő
Murexin **FMA 30** Kültéri aljzatkiegyenlítő

Alapozás:

Murexin **LF 1** Mélyalapozó
Murexin **D4** Tapadóhid
Murexin **D7** Alapozó

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhet bennünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vétel szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és kizárja mag. Termékeink minőségét mindenkor az eladás és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne

4100-00/01 KGX 45 UNIVERZÁL flexibilis ragasztóhabarcs, gültig ab: 5.1.2009, IKA, 2